

TERMOTRALL ASK FSC®



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ



www.kustenstra.se order@kustenstra.se 0525-10105 / 031-106132

TERMOTRALL ASK

Termotrall Ask är ett starkt trallvirke som genom en värmebehandling har fått förbättrad beständighet och formstabilitet.

Trallvirket är hårt, beständigt och slitstarkt med en jämn och len yta. När virket är nytt har det en mörkbrun färg som ger ett exklusivt utseende. Termo Ask behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. Man kan också välja att olja trallen för att bevara kulören.

Termo Ask är ett helt organiskt material som har fått en extra hög motståndskraft mot röta genom en värmebehandling helt utan tillförda gifter. Detta trallvirke är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.



KUSTENS TRÄ

PROFILER OCH DIMENSIONER

Trall 21 x 145 Slät/Slät

För traditionellt montage.

KORTFAKTA

- Fallande längder
- Värmebehandlad
- Åtgång: ca 6,7 lpm/kvm
- Certifikat: FSC® DNV-COC-001517



Märket för
ansvarfullt skogsbruk
FSC® C089427



KUSTENS TRÄ

www.kustenstra.se order@kustenstra.se 0525-10105 / 031-106132

FÖRVARING

Förvara virket på en sval plats på plan mark utom räckhåll för direkt solljus. Täck virket och säkerställ god ventilation under täckmaterialet och se till att virket är väl upphöjt från marken. För att undvika större rörelser i materialet innan montering bör virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras. Virket skall heller inte lagras i en för torr miljö.

MONTERING

Trallbrädan har en A- och en B-sida. Vänd bästa sidan uppåt.

Rekommenderade regelavstånd är upp till 400 mm för 21 mm trall. Trallen är i princip kvistfri på en av sidorna, välj den bästa sidan vid montage. Montera trallen med minst 5 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm. Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

INFÄSTNING

Som skruv för Termotrall Ask med 21 mm tjocklek rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 57 mm lång. Förborra med en borrhål diameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskaften. Förborring skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas.

Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rät vinkel och så att brädor med sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däck.

Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Spola däck med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Termotrall Ask behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig.

Man kan välja att olja trallen för extra skydd och för att bevara kulören. Termotrall Ask ändrar snabbt kulör när den utsätts för väderpåverkan och ljus. Därför bör man om syftet med behandlingen är att bevara kulören olja trallen i direkt anslutning till monteringsstillfallet. Rådfråga färgfackhandeln för rätt oljeprodukt och anvisningar.

Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt för att minimera risken för påväxt av alger och mögel, högtryckstvätta aldrig trallen.

TRÄMATERIALET & SORTERING

Trallbrädan har en A- och en B-sida. Vänd bästa sidan uppåt.

Termotrall Ask är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Termotrall Ask kan när det är nytt ha en doft som kan uppfattas som störande i utrymmen utan genomluftning. Denna doft försvinner en tid efter att tralldäcket har installerats och utsatts för väderpåverkan.

För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metall detaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning i indirekt kontakt med trallen vara utförda i syrafast rostfritt stål, eller annat metall- eller plåtmaterial som tål avrinningsvattnet. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet.

Missfärgningar i samband med andra material är en naturlig reaktion och är inte att inte betrakta som en defekt. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

ÅTERVINNING

Rester av Termotrall Ask skall sorteras som träavfall.

TILLBEHÖR

För skruv, tillbehör och verktyg speciellt anpassade för montage av hådrätrall - Se www.kustenstra.se





Bara bättre trä

KUSTENS TRÄ

0525-10105 / 031-106132

www.kustenstra.se order@kustenstra.se